

# 293004, 293005, 293006

Ruban de scellage thermofusible Victoria Bay, distribution mécanique, 1,6 mil

## DESCRIPTION

Film de polypropylène orienté biaxialement (BOPP) pour le scellage des cartons, d'une construction unique (film coulé) et pourvu d'un autoadhésif thermofusible d'une conception spéciale.

Excellent rendement, qu'il soit appliqué à la main ou à la machine. Une adhérence, une force de rétention et une résistance à la traction supérieures, ainsi qu'un dévidage aisé, assurent le scellage fiable et uniforme de différentes boîtes en carton ondulé ou en carton doublure.

## UTILISATION DU PRODUIT

Pour le scellage automatique des boîtes de poids léger ou moyen.

## CONFORMITÉ AUX NORMES GOUVERNEMENTALES

Respecte la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, le CFR Title 21, Subpart B, Par. 175.105) qui traite de l'utilisation des autoadhésifs et des rubans avec des emballages en contact indirect avec les aliments, par exemple le scellage des boîtes, et la CID A-A-1684B.

## VALEURS NOMINALES

Les valeurs qui suivent sont des valeurs nominales fondées sur les tests du PSTC, de l'ASTM et sur d'autres tests standard. Ces données ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

<b>ENDOS</b> (film coulé)	1,0 mil (0,025 mm)
<b>ADHÉSIF</b>	Caoutchouc synthétique/résine
<b>RÉSISTANCE À LA TRACTION</b> (lb/po de largeur) ASTM 03759	19 (333 N/100 mm)
<b>ALLONGEMENT</b> (% à la rupture) ASTM 03759	125
<b>ADHÉRENCE À L'ACIER</b> (oz/po de largeur) ASTM 03330	32 (35 N/100mm)
<b>CISAILLEMENT SUR LE CARTON DOUBLURE</b> (1/2" x 1/2" x 1 000 grammes)) ASTM 03654	5 000+ minutes
<b>ÉPAISSEUR TOTALE</b> ASTM 03652	1,60 mil (0,041 mm)
<b>PLAGE DE TEMPÉRATURES DE SERVICE</b>	Application +45°F to +120°F (+7°C ~ +49°C)  Service -10°F to 140°F (-23°C ~ +60°C)
<b>COULEUR</b>	Transparent



125 Madill Blvd.  
Mississauga, ON, L5W 0H1, Canada

© 2022 Imperial Dade Canada. Tous droits réservés. Imperial Dade Canada et le logo d'Imperial Dade Canada sont des marques déposées d'Imperial Bag & Paper ou de ses sociétés affiliées. Même si nous croyons qu'elles sont fiables, les déclarations et l'information aux présentes ne sont fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune manière. L'utilisateur doit, à l'aide de tests ou autrement, déterminer l'adéquation pour la fin voulue. Il n'y a aucune garantie d'adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s'appliquent exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris les dommages consécutifs, supérieur au prix d'achat est exclue. Nous n'autorisons personne à formuler des garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis ni obligation, toute modification à nos produits et à nos publications.

07/22  
VBHotMelMac1.6TDS